

PIERI® LM 100

Effektivt formsläppmedel baserat på återvunnen olja

Beskrivning

PIERI LM 100 är ett släppmedel som baseras på regenererad eller återvunnen olja. Produkten har en vätande förmåga vilken underlättar formfyllning och minskar vibrering för de flesta betonggjutningar.

PIERI LM 100 ger gjutresultat med hög porfri och fläckfri finish. För applicering i prefab tillåter produkten formtemperaturer på 80 °C.

Återvunnen olja uppfyller krav på föroreningar enl. EU Council Directive 96/59/EC.

Applikationsområden

PIERI LM 100 kan användas på alla typer av gjutformar: metall, plast, plywood (plastbelagda eller lackerade).

Instruktioner för användning

PIERI LM 100 levereras som bruksfärdig lösning och appliceras med sprayer eller spraypistol i ett tunt jämnt lager utan mistor eller överlapp. Avlägsna ev. tjockare beläggning med gummiraka.

På grund av produktens återvunna natur kan olika batcher ha något olika färg. Detta påverkar dock inte resultat kvaliteten.

Rekommenderat PIERI® munstycke: X 10.

Yttäckning

Yttäckningen är 30–50 m²/liter.

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm.

Produktfördelar

- Återvunnen produkt
- Ger hög ytfinish
- För krävande vibrering
- För de flesta betonggjutningar

Egenskapsvärden

	Egenskap	Värde	Metod ISO
Deklarerade	Utseende	Brunaktig lösning	Okulärt
	Densitet 20 °C	0,90 kg/dm ³ ±0,05	758
	Viskositet 20 °C	20 ±5 cSt	Cup 2431 3
Typiska	Flampunkt	62 °C	Setflash
	Fryspunkt	-15 °C	

Basta

Produkten uppfyller kraven enl. Basta och är registrerad på bastaonline.se

Förpackning och lagring

Dunk: 25 L / Fat: 220 L / Palltank: 1000 L

Lagringstid: 5 år (oöppnad)

Produkten måste förvaras i originalförpackning.

Lagras på spilltråg för att undvika spillskador

Teknisk Service

GCP Teknisk Service står gärna till tjänst för att hjälpa er att använda våra produkter på bästa sätt.

gcpat.com | Växel: 042-16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillefället.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

Berga Allé 1 D, 254 52 HELSINGBORG, Sweden.

GCP0082_PIERI-LM-100_SE_0118 al

