

Installationsanvisning M3000

Of Fipine Systems

Produkter



PP1 Patronpistol
Art. nr. 200 14M 020
RSK 3830040



M3000 Tätningsmassa
Art. nr. 200 14M 017
RSK 3830038



FP504 Mixerrör
Art. nr. 200 14M 019
RSK 3830041




M4082 Tätnings slang
Art. nr. 200 14M 018
RSK 3830039

M3000 tätningsmassa kan användas för icke tryckande vatten som tätningsselement vid vägggenomföring av skyddsror vatten- gasrör, elkabelrör samt optiska kablar. Produkten passar till avtätning och fixering mot väggkonstruktioner av sten och betong enligt med DIN 18195-4. Vid permanent vatten-tryck skall M3000 kombineras med M4082 tätnings slang vid installation (se bild 2a och 4a).



1. Rengöring av genomföringen

Avlägsna smuts, lösa partiklar samt eventuella vattensamlingar. Restfukt kan tolereras.



2. Skjut in tätningsmassan

Centera mediäröret (min spalt 7mm). Förslut bägge ändar, men lämna ett hål för införningspipen på toppen. Skjut in massan.



3. Kontrollera

Kontrollera att massan kommer ut genom inloppshålet. Vid behov fyll på mer.



4. Genomhärdad efter 30 minuter

Efter 5 minuter. Ta bort ändförslutningarna och skär bort eventuellt överskott. Efter 30 min. kan genomföringen belastas fullt ut.



2a. Vid permanent vattentryck

Montera tätnings slangen minst 3 omlöp samt min. 50mm från utsidan. Fyll därefter utifrån, sedan innefrån.



4a. Genomhärdad efter 30 minuter

Efter 5 minuter. Ta bort ändförslutningarna och skär bort eventuellt överskott. Efter 30 min. kan genomföringen belastas fullt ut.

För fullständig anvisning samt säkerhetsdatablad hänvisar vi till vår hemsida

Kontakt

Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
11743 Stockholm

Tel: +46 8 506 77 555
www.gfps.com

+GF+