

PIERI® CIRE LM-33

Fast mineraliskt släppvax

Beskrivning

PIERI CIRE LM-33 är ett fast mineraliskt släppvax som ger en hög ytfinish på arkitektonisk betong. Produkten möjliggör en jämn spridning av betongen över formytan och på så sätt undviker man porbildning på en spänningsfri yta. PIERI CIRE LM-33 ger exceptionellt goda släppegenskaper, speciellt för svåra gjutformar som räfflor, kassuner etc. Produkten bildar en tunn vaxyta som är motståndskraftig mot regn och extrem nötning.

Produkten är BASTA-registrerad.

Applikationsområden

PIERI CIRE LM-33 kan användas på alla typer av gjutformar: plywood (plastbelagda eller lackerade), trä, plast, gummi, polystyren, lättmetall eller betong etc.

Fungerar lika bra med vit, grå eller färgad betong. Kan användas i kalla eller varma gjutprocesser och klimat.

Instruktioner för användning

PIERI CIRE LM-33 ska appliceras med raka, svamp eller mopp. Det räcker med ett tunt lager vax, tillräckligt för att kunna belägga formytan. Smälttemperaturen är ca 35 °C vilket gör att vaxet kan smälta i gjutformen under sommartid, men det påverkar inte släppegenskaperna.

Produkten påverkar inte vidhäftning för gipsbeläggningar, grovputs eller färger. CEBTP testrapport N° 1820 och 1851.

Yttäckning

Yttäckningen är 120 m²/kg på jämna ytor.

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Den är neutral och mycket säker att använda. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm..

Produktfördelar

- Lätt formsläpp på svåra formar
- Ger porfri perfekt betongyta
- Går att använda i varmt väder
- Mycket drygt och ekonomiskt
- Snabbtorkande

Egenskapsvärden

	Egenskap	Värde	Metod ISO
Deklarerade	Utseende Viskositet 20 °C	Vitt klibbfritt vax Pasta	Okulärt
Typiska	Smältpunkt Flampunkt	35 ±5 °C >100 °C	

Basta

Produkten uppfyller kraven enl. Basta och är registrerad på bastaonline.se

Förpackning och lagring

Hink - 17 Kg

Lagringstid - 5 år (oöppnad)

Produkten kan lagras var som helst utan risk för att egenskaperna påverkas.

Teknisk Service

GCP Teknisk Service står gärna till tjänst för att hjälpa er att använda våra produkter på bästa sätt.

gcpat.com | Växel: 042-16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillefället.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

Berga Allé 1 D, 254 52 HELSINGBORG, Sweden.

GCP0082_PIERI-CIRE-LM-33_SE_1017 al



gcp applied technologies