

Metodprodukt:

**PENEPLUG™ Pluggmassa**



Torrbruk som med minimal vattentillsats blandas till en jordfuktig massa för pluggtätning av liten eller kraftig vatteninträning med tryck genom betong.

**PENEPLUG™ Pluggmassa  
skall alltid användas i kombination  
med PENETRON Slamma**

SS EN 1504-3

Prestandadeklaration: DoP 001aCPR2013-07-10

Standardförpackningar:

Plasthink med återförslutningsbart lock

25 kg Artikel nr. 1005

4 kg Artikel nr. 60075

Blandningsinstruktion: Färdigblandad pluggmassa skall användas inom 1 -2 minuter  
1,1 kilo torrbruk + 0,25 liter vatten

Detaljanvisningar finns i SW20#PM-02 och SW20#BAK-02

Lagringsbeständighet: Alla produkter 12 månader torrlager i obruten förpackning

Kontakta Teknisk Support för kompletterande information